

# GYSO-Fensterkitt Omya E

Plastische Dichtmassen

## Produkt

Elastischer, lösemittelfreier Einkomponenten-Fensterkitt auf der Basis modifizierte Siloxanharze, für Verglasungen.

## Eigenschaften

Hochwertiger, gebrauchsfertiger Fensterkitt, der unter Einfluss von Luftfeuchtigkeit, zu einer elastischen Kittfuge mit hoher mechanischer Festigkeit aushärtet. Schnell härtend und strapazierfähig. Gute Haftung auf vielen Untergründen wie Holz, Glas und Metallen. Überstreichbar, alterungs-, witterungs- und UV-beständig.

## Anwendungsbereich

Zur Abdichtung und Versiegelung von historischen Holz- und Stahlfenstern mit optischen Erscheinungsbild. Für Renovationen und Reparaturverglasungen von Einfach- und Isoliergläsern.

## Verarbeitung

Untergründe müssen tragfähig, fest, trocken, staub-, und fettfrei sein. Randzonen mit geeignetem Klebeband abkleben und Fugen mit geeigneten Materialien vorfüllen.

Dichtmasse mit Handdruck- oder Pressluftpistole satt in die Fuge einbringen. Überschuss mit dem Kittmesser abstossen und Klebeband entfernen. Kittfuge nicht mit Wasser oder Abglättmittel nachbearbeiten.

Frischer nicht abgebundener GYSO-Fensterkitt Omya E kann mit Testbenzin entfernt werden. Ausgehärtetes Material lässt sich nur mechanisch entfernen.

## Technische Daten

Basis	Modifizierte Siloxanharze	
Konsistenz	zähpastös	
Shore-A-Härte	ca. 45	( DIN 53505 )
Spezifisches Gewicht	1.2 g/cm <sup>3</sup>	
Hautbildungszeit	ca. 30 Minuten	(20 °C; 50 % RLF)
Durchhärtungszeit	ca. 3 mm/ 24h	(20 °C; 50 % RLF)
Temperaturbeständigkeit	- 40° C bis + 150° C	
Verarbeitungstemperatur	+ 5° C bis + 40° C	

# GYSO-Fensterkitt Omya E

## Lieferform

Gebinde:	Kartuschen à 310 ml, Karton à 20 Kartuschen
Farbe:	Altweiss (ca. RAL 9001), Mittelbraun (ca. RAL 8003)
Haltbarkeit:	12 Monate ab Produktionsdatum (kühl und trocken)

## Besonderes

Nachbehandlung; GYSO-Fensterkitt Omya E ist wartungsfrei und muss nicht überstrichen werden. Die Fugen können jedoch 1 bis 7 Tagen mit lösemittelhaltigen Lacken oder Lasuren überstrichen werden. Wir empfehlen ein überstreichen ca. 1 Woche nach dem Einbringen der Dichtmasse. Vor dem überstreichen die Kittfuge leicht anschleifen.

## Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.