

GYSO-Gewebeband PCL 550

Produkt

Klebeband aus hochwertigem Gewebeträger mit Polyethylen-Beschichtung und satter Kleberschicht. Hohe Klebekraft auf vielen Untergründen, weitgehend alterungsbeständig, nicht UV-beständig, sehr reissfest, luftdicht, geringe Wasserdampfdurchlässigkeit. Lässt sich auf glatten Untergründen kurzzeitig rückstandslos wieder entfernen.

Anwendungsbereich

Für kurzzeitige Abklebearbeiten und Fixierungen, zur dauerhaften Abdichtung und Verklebung von Wärmedämmplatten, zum Umwickeln von Isolationsschläuchen, Ventilationskanälen sowie für viele weitere Anwendungen. Nicht für die Isolierung von Elektroteilen zugelassen

Verarbeitung

Oberflächen müssen absolut tragfähig, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Bei geplantem Einsatz als temporäre Abdeckung auf gestrichenen, gespritzten, einbrennlackierten, kunststoff- oder pulverbeschichteten oder mit anderen Schutzlacken versehenen Teilen ist vorgängig auf eine gute Haftung und komplette Aushärtung der Beschichtung zu achten (Herstellerangaben beachten). Bei unbekanntem Untergründen ist zudem ein Verträglichkeitstest durchzuführen.

Klebeband direkt ab der Rolle und ohne Lufteinschlüsse oder Faltenbildung aufkleben.

Beim Einsatz als temporäre Abdeckung das Band umgehend nach Gebrauch, spätestens aber nach einer Dauer von 7 Tagen entfernen. Bei längerer Applikationsdauer besteht die Gefahr von Klebstoffrückständen auf glatten Untergründen bzw. Materialabtrag/-Ausriss bei porösen Untergründen.

Technische Daten

Trägermaterial	Textilgewebe mit PE-Beschichtung
Kleber	Kautschuk
Dicke	0,3 mm
Temperaturbeständigkeit	- 20° bis + 90° C
Klebkraft auf Stahl	3,53 N/cm
Zugfestigkeit	78,4 N/cm
Abrollkraft	2,40 N/cm

GYSO-Gewebeband PCL 550

Lieferform

Auf Rollen à 50 m in folgenden Dimensionen

Breite

Karton à

30 mm

30 RI/ 1500 m

38 mm

24 RI/ 1200 m

50 mm*

18 RI/ 900 m

75 mm

12 RI/ 600 m

100 mm

12 RI/ 600 m

Farben

silbergrau (* auch in schwarz, weiss und gelb)

Haltbarkeit

12 Monate ab Produktionsdatum
(staubfrei, kühl und trocken)

Hinweis

Die Zusammensetzungen von Farben und Lacken unterliegen ständigen Veränderungen. Es muss vor dem Abkleben sichergestellt werden, dass zwischen Farbe/Lack und Klebeband keine chemische Reaktion entsteht.

Aufgrund der Gefahr von Weichmacherwanderungen nicht auf mit Wasserlack behandeltes Holz anwenden.

Auf hochwertigen Holz- und Natursteinböden können auf Grund der eingesetzten Schutzbehandlungen beim Abkleben Verfärbungen auftreten. Aus diesem Grund sind vor dem Abkleben Versuche durchzuführen.

Auf Glasuntergründe nur für kurzzeitige Anwendungen geeignet. Durch den Einfluss von UV-Licht auf den Klebstoff besteht bereits nach 2 - 3 Tagen die Gefahr zurückbleibender Klebstoffrückstände.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.