

GYSO-LignoProtect SK

Produkt

Wasserdichte, diffusionsfähige und vollflächig selbstklebende Verbundfolie aus wasserstrahlverfestigten Vlies-Folienverbund mit geschlitztem Abziehliner für eine vereinfachte Applikation. Hohe Abrieb- und Reissfestigkeit mit transluzenter Oberfläche für optimales Durchscheinen von Schnurschlägen und sonstigen Beschriftungen. Hohe Klebkraft durch haftstarken APEO- sowie Lösemittelfreien, modifizierten Polyacrylatkleber.

Anwendungsbereich

Zur temporären Abdichtung von Holzdecken im Holzelementbau von der Fertigung über den Transport und den Einbau bis zur Aufstockung des Folgeelements.

Einsetzbar als vollflächig selbstklebende Dampfbremse bei Aufsparrdämmungen und Dachsanierungen.

Verarbeitung

Untergründe müssen tragfähig, fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

GYSO-LignoProtect SK auf fester Unterlage ausrichten und bei Stößen mindesten 100 mm überlappen.

Je nach Gegebenheiten zuerst breiten oder schmalen Abziehliner ablösen und Folie faltenfrei auf den Untergrund kleben und Abrollen.

Abgerollte Folie mittels Stossbesen oder anderem Hilfsmittel gut auf dem Untergrund andrücken.

Anschlüsse und Aufbordungen können entweder direkt mit GYSO-LignoProtect SK oder mit GYSO-Folitack ausgeführt werden. Bei Durchdringungen wird eine Verklebung mit GYSO-Folitack empfohlen. Bitte beachten Sie dabei die Verarbeitungsanleitung.

Technische Daten

Basismaterial	PP-Vlies-Folienverbund	
Kleber	modifiziertes Polyacrylat	
Dicke	ca. 0.35 mm	
Klebergewicht	ca. 120 g/m ²	
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	EN 1928
Klebkraft	22 N / 25 mm	AFERA 5001
SD-Wert	ca. 3.0 m	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +95 °C	
Freibewitterungszeit mit UV-Belastung	3 Monate	

GYSO-LignoProtect SK

Lieferform

Auf Rollen à 50 m

Breite	Schlitzung	Fläche
1'500 mm	1'400/100 mm	75 m ²
750 mm	650/100 mm	37.50 m ²
375 mm	275/100 mm	18.75 m ²

Farbe

weiss-transluzent

Haltbarkeit

12 Monate ab Produktionsdatum (kühl und trocken)

Besonderes

GYSO-LignoProtect SK sowohl im Lager wie auch auf der Baustelle gut verpackt, trocken und vor UV-Einwirkung geschützt lagern. Bei nassen oder stark verschmutzten Bahnen können Schwierigkeiten während der Applikation auftreten.

Bei Objekten mit hohem Wasseranfall ist sicherzustellen, dass es zu keinen dauerhaft stehenden Wasseransammlungen kommt.

GYSO-LignoProtect SK ist keine Unterdachbahn und folglich nicht für die Erstellung von Unterdächern freigegeben.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.