

Nummer	18-003376-PR01 (NW-K15-09-de-01)
Inhaber	Gyso AG Steinackerstr. 34 8302 Kloten Schweiz
Produkt	Holzklebstoff
Bezeichnung	System: PVAc Lieferbezeichnung: Miracol 8F1
Details	Härter -/-
Besonderheiten	Charge Nr. 1W223417

Ergebnis

Klassifizierung von thermoplastischen Holzklebstoffen für nichttragende Anwendungen nach EN 204:2016-08



Beanspruchungsgruppe: D 3

Mittelwert der Klebfestigkeit - Lagerungsfolge 1 = 15,8 N/mm²

Mittelwert der Klebfestigkeit - Lagerungsfolge 3 = 3,5 N/mm²

Mittelwert der Klebfestigkeit - Lagerungsfolge 4 = 13,2 N/mm²

Grundlagen *)

EN 204:2016-08

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 18-003376-PR01 PB-K15-09-de-01

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper. Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim
21.12.2018



Dr. Ing. Odette Moarcas
Prüfstellenleiter
Brandschutz



Andreas Seebauer
Prüfingenieur
Materialprüfung

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 078-B7144