



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 0540

GYSO

Kompetenz | Qualität | Partnerschaft

Glastic 475 HM LC

Scheibenkleber MS, primerlos, 60 min

Produktvorteile

- ▶ Wegfahrzeit 60 min
- ▶ ohne Primer verwendbar
- ▶ lösungsmittel-, isocyanat- und silikonfrei
- ▶ sehr hohe Anfangshaftung
- ▶ Crashtest zertifiziert



Anwendung

- ▶ zur Direktverklebung von Autoscheiben
- ▶ geeignet für PKW, Busse und LKW



Vor jeder Verklebung ist eine gründliche Reinigung mit GYSO-Reiniger 100 erforderlich.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 0540

Technische Daten

Basis	Silan modifiziertes Polymer	
Konsistenz	standfest	
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	1.35	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Topfzeit*	max. 15 min. (23 °C/50 % RLF)	
Wegfahrzeit (min.)	60	FMVSS 212/208
Durchtrocknung nach 24 Std (mm)	3.5	23 °C / 50 % RLF
Durchtrocknung nach 48 Std (mm)	4.5	23 °C / 50 % RLF
Volumenschwund (%)*	3	DIN EN ISO 10563
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +90 °C	
Shore A Härte*	55	DIN 53505
Dehnspannung bei 100 % - E-Modul (N/mm²)*	1.7	DIN 53504 S2
Bruchdehnung (%)*	300	DIN 53504 S2
Zugfestigkeit (N/mm²)*	3.3	DIN 53504 S2

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
0540.0640.20	Patrone 290 ml, schwarz Karton à 12 Patronen	 schwarz	CHF 24.00 Preis per Patrone
0540.0800.20	Beutel 400 ml, schwarz Karton à 16 Beutel	 schwarz	CHF 29.50 Preis per Beutel