



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 1002

Miracol 6360 Universal

Dispersionskleber D3, universell

Produktvorteile

- ▶ universell einsetzbar
- ▶ Feuchtebeständigkeit D3
- ▶ offene Zeit ca. 8 min
- ▶ Presszeit ca. 10 min/20 °C
- ▶ für Kalt- und Warmverleimungen
- ▶ sehr gut geeignet für Minergie-ECO



Anwendung

- ▶ zur Verleimung von allen üblichen Holzarten, Holzwerkstoffen sowie Schichtstoff- und Holzverlegeplatten
- ▶ geeignet für die Kalt- und Warmverleimungen
- ▶ für Anwendungen im Innenbereich



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1002

Technische Daten

| | | |
|---|--|------------|
| Basis | Polyvinylacetat Dispersion (PVAc) | |
| Konsistenz | flüssig | |
| Viskosität (mPa*s)* | 8000 | Brookfield |
| Feststoffanteil* | 46.5 % | |
| Verdünnung | Wasser | |
| pH-Wert* | 5 | |
| Spezifisches Gewicht (g/cm³)* | 1.04 | |
| Lagertemperatur | +15 °C bis +25 °C | |
| Verarbeitungstemperatur | +10 °C bis +30 °C | |
| Empfohlene Holzfeuchte | 6 bis 12 % | |
| Offene Zeit (min.)* | 15 | |
| Empfohlener Pressdruck | 0,25 N/mm ² (2,5 kg/cm ²) | |

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

| Art Nr. | Dimension | Farbe | Preis |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------------------|
| 1002.6360.02 | Kessel à 5 kg | <input type="checkbox"/> | CHF 14.10 Preis per Kg |
| 1002.6360.04 | Kessel à 25 kg mit Hahnanschluss | <input type="checkbox"/> | CHF 11.20 Preis per Kg |
| 1002.6360.07 | Kanister à 10 kg | <input type="checkbox"/> | CHF 12.55 Preis per Kg |
| 1002.6360.09 | Kanister à 20 kg | <input type="checkbox"/> | CHF 11.20 Preis per Kg |
| 1002.6360.61 | Flasche à 750 g Karton à 9 Flaschen | <input type="checkbox"/> | CHF 11.15 Preis per Flasche |