



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 1070

Miracol 13F2 Express

PVAc Dispersionskleber mit kurzer Presszeit, D2

Produktvorteile

- ▶ lange offene Zeit
- ▶ sehr kurze Presszeit
- ▶ wasserbeständig D2
- ▶ Eimer passend zu KALTEX Auslaufbahnsystem



Anwendung

- ▶ für Kalt- und Warmverleimungen, Montageverleimungen, Korpus- und Brettfugenverleimungen, Flächenverleimungen, Schlitz- und Zapfenverleimungen
- ▶ geeignet für die Wärmeverklebung mittels Hochfrequenz



Für eine optimale Verklebung beträgt die Holzfeuchtigkeit ca. 6 bis 12%.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1070

Technische Daten

Basis	Polyvinylacetat Dispersion (PVAc)	
Konsistenz	flüssig	
Viskosität (mPa*s)*	11000	Brookfield
Feststoffanteil*	46.5 %	
Verdünnung	Wasser	
pH-Wert*	7.5	
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	1.06	
Lagertemperatur	+15 °C bis +25 °C	
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +30 °C	
Empfohlene Holzfeuchte	6 bis 12 %	
Offene Zeit (min.)*	15	
Empfohlener Pressdruck	0,25 N/mm ² (2,5 kg/cm ²)	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
1070.6113.01	Flasche à 750 g Karton à 9 Flaschen		CHF 11.15 Preis per Flasche
1070.6113.02	Kessel à 5 kg		CHF 11.65 Preis per Kg
1070.6113.07	Kanister à 10 kg		CHF 10.50 Preis per Kg
1070.6113.21	IBC Container à 650 kg		CHF 7.00 Preis per Kg
1070.6113.50	Flasche à 300 g Karton à 12 Flaschen		CHF 6.75 Preis per Flasche
1070.6113.53	Flasche à 100 g Karton à 12 Flaschen		CHF 4.80 Preis per Flasche