



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1509

Mirapur 9600 Ultra

Sehr schnellhärtender Konstruktionsklebstoff

Produktvorteile

- ▶ Wärmebeständigkeit kurzfristig 180 °C
- ▶ offene Zeit 3 Minuten
- ▶ funktionsfest nach 10 Minuten
- ▶ sehr einfache Verarbeitung
- ▶ Wasserbeständigkeit D4



Anwendung

- ▶ sehr gut geeignet zur Fixierung von Stützen bei Doppelböden
- ▶ ideal zum Kleben von Sandwichelementen
- ▶ speziell für die Herstellung von Türfüllungen sowie für die fugenlose Verklebung von Holz, Sperrholz, Spanplatten oder zementgebundenen Faserplatten
- ▶ für wärme- und wasserbeständige Klebeverbindungen



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 1509

Technische Daten

Basis	Polyurethan	
Konsistenz	pastös	
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	1.51	
Lagertemperatur	+15 °C bis +25 °C	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C	
Empfohlene Holzfeuchte	8 - 16 %	
Hautbildung (min.)*	3	
Hautbildungszeit nass bestäubt (min.)*	1.5	
Offene Zeit (min.)*	3	
Empfohlener Pressdruck	0.25 N/mm ² (2.5 kg/cm ²)	
Endfestigkeit (d)	7	
Temp. Beständigkeit	-30 °C bis +80 °C	
Temp. Beständigkeit kurzfristig	+180 °C während maximal 30 Minuten	
Wärmebeständigkeit	9.1 N/mm ²	EN 14257 WATT 91
Wasserbeständigkeit	D4	EN 204-D4

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
1509.9600.04	Patrone à 310 ml/460 g Karton à 12 Patronen		CHF 14.30 Preis per Patrone