

# GYSO-Sil Primer 25

Primer für Silikon-Dichtmassen

## Produkt

Lösemittelhaltiger, gut streichbarer Voranstrich (Primer) mit sehr kurzer Ablüftzeit. Verbessert die Haftung von Silikon-Dichtmassen auf Stahl roh, verzinkt oder lackiert, Aluminium, Kupfer, Edelstahl, Zinkblech, Glas, verschiedenen Kunststoffen wie PVC, PES oder PUR sowie Beton, Naturstein, Putz, Mauerwerk, Backstein, Keramik, Holz usw.

Zur Vorbehandlung von Fugenflanken mit den genannten Untergründen bei der Verarbeitung von GYSO-Fugensil 50, Fugensil 70, Sil 5-70 oder Sil 814 sowie weiteren Silikon-Dichtmassen.

## Verarbeitung

Untergründe für Abdichtungsarbeiten müssen entsprechend der Normenvorgaben in SIA 274 tragfähig sowie fest, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. Bei Buntmetallen wie Kupfer oder Messing, sowie bei Edelstahl (Inox) wird ein Anrauen der Oberfläche mit handelsüblichem Schleifvlies P360 (rot) empfohlen.

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Primer mit feinem Pinsel oder fusenfreiem Lappen dünn und gleichmässig auf den Untergrund auftragen, sodass ein geschlossener Film entsteht. Bei Anwendungen auf Glas, Primer ausschliesslich mit Lappen auftragen. Um mögliche Verunreinigungen oder optische Veränderungen des Untergrundes zu vermeiden soll darauf geachtet werden, dass der Primer nicht über die Fugenränder hinaus aufgetragen wird.

Primer ca. 5 Minuten ablüften lassen, danach Silikon-Dichtmasse innerhalb von ca. 3 Stunden einbringen (Staubanfall unbedingt vermeiden).

## Technische Daten

Basis	Lösemittel mit Haftzusätzen
Konsistenz	dünflüssig
Farbe	farblos
Spezifisches Gewicht	0,73g/cm <sup>3</sup>
Lösemittelgehalt	93 %
VOC-Anteil	683 g/l.
Ablüftzeit	5 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+ 5° C bis + 35° C
Verbrauch auf nicht saugenden Untergründen	ca. 30 -50 ml/m <sup>2</sup>
Verbrauch auf saugenden Untergründen	ca. 150 - 200 ml/m <sup>2</sup>

# GYSO-Sil Primer 25

## Lieferform

Gebinde

Pinseldose à 330 ml., Karton à 6 Pd.  
Dose à 1 lt., Karton à 6 Dosen

Haltbarkeit

12 Monate ab Produktionsdatum  
(in gut verschlossenem Originalgebinde, nach Anbruch  
schnell aufbrauchen.)

## Sicherheitshinweise

Signalwort: GEFÄHR

Enthält: Isoalkane C7-C10

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heissen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Dampf nicht einatmen. Schutzhandschuhe und Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäss den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

## Besonderes

Nicht unter + 5 °C verarbeiten.

Bei niederenergetischen Kunststoffen wie PE, PP, Teflon usw. kann auch mit dem Auftrag von Primer kein idealer Haftgrund für Silikon-Dichtmassen erreicht werden.

## Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.