

Miratherm Primer 4342

Primer für die Vorbehandlung von Kanten



Anwendungsbereich

Massivkanten und Furniere (exotische und harzreiche Hölzer). Lamine wie CPL und HPL nach Vorversuchen.

Spezielle Eigenschaften:

- niedrigviskos, sprühfähig
- wässrige Kunstharz-Dispersion ohne Lösungsmittel
- deutliche Verbesserung der Adhäsion von schwer verleimbarem Holz und Laminaten

Nicht geeignet für:

Kunststoffe wie ABS, PVC usw.

Produktdaten

Lieferform:

Flüssig

pH-Wert:

Ca. 8.5

Viskosität:

Ca. 20 mPa·s (Brookfield, 20 rpm)

Gebinde / Art-Nr.:

500 g Flasche / 2042.4342.01

Verarbeitungsdaten

Auftragsart:

Schwamm, Pinsel, Spritzpistole

Verarbeitung:

Der Primerauftrag sollte so gering wie möglich sein, höherer Primerauftrag führt zu keiner Verbesserung der Klebeverbindung, sondern eher zu geringeren Adhäsions- und Wärmestandswerten.

ACHTUNG: Mit Miratherm Primer 4342 geprimerte Kanten müssen mit EVA-Schmelzklebstoffen angefahren werden. Kantenschmelzkleber auf Basis Polyolefin und Polyurethan sind nicht geeignet.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.

Verarbeitungsdaten

Verbrauch: 20 bis 30 g/m²

Ablüfzeit: mind. 1 Stunde

Verarbeitungshinweise

Vorbehandlung Klebeflächen:

Die Klebeflächen müssen eben, sauber, staubfrei und fettfrei sein.

Reinigung:

Mit lauwarmem Wasser solange der Primer nicht abge bunden hat.

Sicherheit und Umwelt

Schutzmassnahmen:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vor-sichtsmassnahmen sind zu beachten.

Entsorgung Gebinde:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entlee-ren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Entsorgung Klebstoff:

Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden. Kann unter Beachtung der not-wendigen technischen Vorschriften nach Rückspra-che mit dem Entsorger und der zuständigen Behörde mit Hausmüll zusammen verbrannt werden.

Abfallcode:

08 04 10 - Klebstoff- und Dichtmassenabfälle die keine organischen Lösungsmittel oder andere gefähr-liche Stoffe enthalten.

Lagerung

In dicht verschlossenen Originalgebinden bei +15 bis +25 °C trocken lagern. Vor Frost schützen. Vor Gebrauch umrühren. Beachten Sie das auf dem Ge-binde aufgedruckte Verbrauchsdatum.

Auskunftgebende Stelle

Für anwendungstechnische Fragen steht Ihnen unser Beratungsdienst gerne zur Verfügung.

Erstelldatum

01.12.2016 - ersetzt alle früheren Ausgaben