

Konstruvit original

Produkt

Weissleim für Haushalt, Schule und zum Basteln

Anwendungsbereich

Klebt alle gängigen Bastelmaterialien wie Papier, Karton, Holz, Leder, Textilien, Filz, Kork usw. untereinander oder in verschiedenen Kombinationen.

Besondere Eigenschaften: lösemittelfrei, extra starker Schul- und Bastelleim, transparente Verklebung, tropffreie, saubere Verarbeitung,

Verarbeitung

Holzfeuchtigkeit	6 % bis 12 %
Vorbehandlung Klebeflächen	Die Klebeflächen müssen eben, sauber, staubfrei und fettfrei sein.
Vorgehen	Leim auf die zu verklebenden Flächen auftragen, dünn und gleichmässig verstreichen. Fügen und trocknen lassen.
Auftragsart	Einseitig, beidseitig bei Harthölzern und Zapfenverleimungen
Pressdruck Mindestens	0.25 N/mm ² (2,5 kg/cm ²)
Presszeit	+20 °C mind. 10 Minuten +35 °C 6 bis 10 Minuten
Weiterverarbeitung	Nach 1 bis 10 Std. je nach Konstruktion und Arbeitsbedingungen
Verfärbungen	Gerbstoffreiche Hölzer können durch Kontakt mit Eisen dunkel verfärben
Reinigung	Mit lauwarmem Wasser solange der Klebstoff nicht abgebunden hat

Technische Daten

Basis	Polyvinylacetat Dispersion (PVAc)
Konsistenz	Flüssig
Farbe	weiss
Viskosität	ca. 7'000 mPa s (Brookfield +23 °C/ 20rpm)
pH-Wert	ca. 5
Festkörpergehalt	ca. 35 %
Spezifisches Gewicht	1.06 g/cm ³
Offene Zeit	bis 8 Minuten
Gesamtwartezeit	bis 20 Minuten
Verbrauch	ca. 120 bis 200 g/m ²
Volumenveränderung	< 5 %
Verarbeitungstemperatur	+ 10 °C bis + 30 °C
Wasserbeständigkeit	EN 204-D2
Prüfbedingungen	Alle Angaben zum Klebstoff basieren auf Prüfungen bei einem Klima von + 23 °C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit und 10 % bis 12 % Holzfeuchtigkeit nach 7 Tagen Aushärtezeit

Konstruvit original

Lieferform

Gebinde	Karton à	Gebinde à
	20	Flasche 50 g
	12	Flasche 100 g
	12	Flasche 100 g mit Drehverschluss
	12	Flasche 200 g
	12	Flasche 750 g
		Eimer 5 kg
Haltbarkeit	Beachten sie das aufgedruckte Verbrauchsdatum (kühl und trocken)	

Sicherheitshinweise

Alle Informationen zu Sicherheit und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Lagerung

In dicht verschlossenen Originalgebinden bei + 15 °C bis + 25 °C trocken lagern. Vor Frost schützen. Vor Gebrauch umrühren. Beachten Sie das auf dem Gebinde aufgedruckte Verbrauchsdatum.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.