



Polyflex 466

Premium-Montagekleber, schnellhaftend

Produktvorteile

- universell einsetzbar
- sehr hohe Anfangshaftung
- lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- temperaturbeständig
- nach Durchhärtung schleifbar und anstrichverträglich nach DIN 52452
- verträglich mit EPS/XPS sowie mit Kunst- und Naturstein
- erfüllt die Anforderungen von EC1 und eco 1

















Anwendung

- zur schnellen und haftstarken Verklebung diverser Materialien ohne zusätzliche Montagehilfe im Innen- und Aussenbereich sowie im Carrosserie- und Industriebau
- peeignet für die Verklebung von Fensterbänken, Zierleisten, Schweller, Wärmedämmplatten, und weiteren Materialien bei welchen eine sehr hohe Anfangshaftung gefordert ist



Zur Erreichung der geforderten Klebstoffmenge ist die mitgelieferte V-Düse einzusetzen





Technische Daten	
Basis	Hybrid-Polymer
Konsistenz	standfest
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	1.50
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Hautbildung (min.)*	15 20 °C / 50 % RLF
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +100 °C
Temp. Beständigkeit kurzfristig	bis max. +180 °C (ca. 30 Min.)
Shore A Härte*	60
Zugfestigkeit (N/mm²)*	3.0 DIN 53504 / ISO 37
Reissfestigkeit (N)	3.8 DIN 53504 / ISO 37
EMICODE	EC 1

^{*} Hier handelt es sich um einen ca. Wert