



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 6086

UHS 80

UHS Klarlack 2:1

Produktvorteile

- ▶ 2-komponentig, schnelltrocknend
- ▶ ausgezeichnetes Fließvermögen
- ▶ lange Topfzeit
- ▶ sehr hoher Glanzgrad
- ▶ hohe Transparenz
- ▶ sofortige Polierbarkeit nach der Abkühlung
- ▶ Trocknungszeit 15 min/60 °C
- ▶ Mischverhältnis 2:1
- ▶ hoher Feststoffgehalt



Anwendung

- ▶ für das Lackieren von Anbauteilen sowie grossen Flächen wie z.B. Ganzlackierungen
- ▶ durch die schnelle Trocknung unter niedrigen Temperaturen ermöglicht die problemlose Anwendung für empfindliche Elektro- und Hybridfahrzeuge



Zur kurzfristigen Verzögerung der Abdunstzeit, kann durch die Beimischung von 5-10 % GYSO UHS Retarder die Flieseigenschaft positiv beeinflusst werden.



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 6086



Kompetenz | Qualität | Partnerschaft

Technische Daten

Basis	Acrylharze
Viskosität	15 - 17 s (DIN 4 mm bei 20 °C)
Mischverhältnis nach Volumen	2:1
VOC-Gehalt*	30.3 %
Verarbeitungstemperatur	+18 °C bis +22 °C
Ablüftzeit (min.)*	4 - 6
Düsenöffnung (mm)	1.2 - 1.3
Theoretische Ergiebigkeit*	8.5 - 10.5 m ² /l
Topfzeit*	100 min.
Lufttrocknung (min.)	120 - 150
Ir Trocknung (min.)	8 - 15
Ofen Trocknung*	15 min. bei 60 °C 20 min. bei 50 °C 30 min. bei 40 °C
Volle Durchhärtung (h)	96 bei 20 °C

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Preis
6086.0080.10	Kanne à 5 lt, UHS Klarlack 2:1 Karton à 4 Kannen	 transparent	CHF 27.80 Preis per Liter