Mirapur 9500 Speed

Produkt

Schnellhärtender Montage- und Konstruktionsklebstoff auf PUR Basis für innen- und aussen, D4

Anwendungsbereich

Für wärme- und wasserbeständige Klebeverbindungen mit hoher mechanischer Festigkeit. Klebt fast alle Materialien in der Holz- und Möbelproduktion, im Bau- und Industriebereich, Carrosserie-, Fahrzeug-, Waggon- und Containerbau, Fahrzeugaufbauten, Metall-, Apparate- und Maschinenbau, Elektro-, Kunststoff, Lüftungs- und Klimatechnik usw.
Spezielle Eigenschaften: Schnelle und harte Durchhärtung, feuchtigkeitshärtend, fugenfüllend, schleif- und überlackierbar.

Verarbeitung

Holzfeuchtigkeit	6 % bis 12 %
Vorbehandlung Klebeflächen	Die Klebeflächen müssen eben, sauber, staubfrei und fettfrei sein. Verklebung Aluminium: Nur auf chemisch vorbehandelten oder lackierten Oberflächen (eloxiert, phosphatiert, Chromatiert), nicht auf Rohaluminium.
Auftragsart	Einseitig punkt- oder strangförmig auftragen. Teile innerhalb von max. 5 Minuten fügen und mind. 30 Minuten fixieren/ pressen.
Verarbeitung	Der Klebstoff reagiert mit der Feuchtigkeit aus der Umgebung unter leichtem Aufschäumen.
Funktionsfestigkeit	nach ca. 10 Minuten
Reinigung	Auftragsgeräte vor der Aushärtung des Klebstoffes mit Reiniger 9797. Mechanische Entfernung im abgebundenen Zustand.

Technische Daten

Basis	Polyurethan-Präpolymer
Konsistenz	Pastös, standfest
Farbe	beige
Spezifisches Gewicht	ca. 1.52 g/ml
Offene Zeit	ca. 5 Minuten (20° C / 50% RF)
Durchhärtungsgeschwindigkeit	2 - 3 mm/24 h (+20 °C / 50 % RLF)
Temperaturbeständigkeit	> 7 N/mm² (EN 14257, WATT 91) - 40 °C bis + 110 °C
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C
Wasserbeständigkeit	D4 (EN 204 / Watt 91)
UV – Beständigkeit	Gegeben, Vergilbung
Prüfbedingungen	Alle Angaben zum Klebstoff basieren auf Prüfungen bei einem Klima von + 20 °C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit und 10 % bis 12 % Holzfeuchtigkeit nach 7 Tagen Aushärtezeit

Geistlich
Ligamenta

Mirapur 9500 Speed

Lieferform

Gebinde	Karton à 12	Gebinde à Kartuschen 310 ml
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum (kühl und trocken)	

Sicherheitshinweise

Alle Informationen zu Sicherheit und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Lagerung

In dicht verschlossenen Originalgebinden bei + 15 °C bis + 25 °C trocken lagern. Vor Frost schützen. Beachten Sie das auf dem Gebinde aufgedruckte Verbrauchsdatum.

Anmerkung
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.
Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.

GYSO AG | Kleb- und Dichtstoffe | Steinackerstrasse 34 | CH-8302 Kloten

www.gyso.ch | info@gyso.ch | Tel. +41 43 255 55 55