

GYSO-Grundierspray 2K EP

Produkt

Universelle Grundierung für höchste Ansprüche. Die hervorragenden Haftungs- und Korrosionsschutz-Eigenschaften, sowie ein optimaler Verlauf zeichnet dieses Produkt aus.

Anwendungsbereich

Sehr gute Durchhärtung und Isolierungswirkung, perfektes Spritzbild, beständig gegen chemische und mechanische Belastung, kann auf angeschliffenem Zink, Alu, Stahl, GFK oder ausgehärteten Lackierungen verwendet werden.

Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, trocken, staub-, öl und fettfrei sein.

Unmittelbar vor der Anwendung den roten Druckknopf aus der Kappe entnehmen und auf den Stift am Dosenboden aufsetzen.

Druckknopf mit Handballen bis zum Anschlag drücken.

Dose gründlich schütteln und Probesprühen.

Grundierung in einer Distanz von ca. 25 cm auftragen.

Zwischen den Spritzgängen eine Abluftzeit von ca. 10 min gewähren. Überarbeitbar mit Polyesterspachtel nach forcierter Trocknung (30 min/60-80° C) bei Schichtstärken bis 70 µ, oder Lufttrocknung nach 12 h.

Die Durchtrocknungszeit beträgt bei 20° C / 12 Std oder 60° C / 30 min. Nach 50 – 60 min mit den meisten Lacksystemen überlackierbar (Eigenversuche durchführen).

Nach Gebrauch Dose auf Kopf stellen und Düse leer sprühen.

Wird der GYSO-Grundierspray 2K EP nach 24h überlackiert / überspachtelt, so muss er vorab angeschliffen werden.

Dose innerhalb von 4 Tagen aufbrauchen (Topfzeit).

Hinweis: Nicht auf Säureprimer verarbeiten.

GYSO-Grundierspray 2K EP

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur	ab +10° C	
Staubtrocken	ca. 15 min	(20° C)
Griffest	ca. 5 Std.	(20° C)
Schleifbar	12 Std. (20° C), 30 min (60° C)	
Schleifbar (IR-Trocknung)	1 Std.	
Überlackierbarkeit	50 – 60 min (Trocknung bei Raumtemperatur)	
Topfzeit nach Aktivierung	4 Tage	

Lieferform

Gebinde	Dose à 400 ml / Karton à 6 Dosen
Farbe	beige
Haltbarkeit	24 Monate ab Produktionsdatum (kühl und trocken)

Sicherheitshinweise

Enthält Lösemittel. Hinweise auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.