



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen


Gr.-Nr. 9270

Contacoll

Kontaktkleber, schnellhärtend

Produktvorteile

- ▶ sehr kurze Abluftzeit
- ▶ hervorragende Anfangshaftung
- ▶ sehr hohe Endfestigkeit
- ▶ sehr hohe Wärmebeständigkeit
- ▶ lange Lagerfähigkeit



Anwendung

- ▶ für die Verklebung von Holzwerkstoffen mit Schichtstoffplatten, Metall, Glas, Keramik, usw.
- ▶ zur Befestigung von Umleimern, das Furnieren von Kanten, Rundungen und Kombinationsklebungen von Leder, Gummi, Filz, Kork und Schaumstoffen usw. (ausgenommen Polystyrolschäume wie Styropor) im Innenbereich



Zu verklebende Teile können frühestens zusammengefügt werden, wenn beim Betupfen des Einstrichs mit den Fingern kein Klebstoff mehr haften bleibt (Fingertest).



Weitere Produkt Informationen

QR-CODE Scannen

Gr.-Nr. 9270

Technische Daten

Basis	Polychloroprene
Konsistenz	streichfähig, fließend
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	0.9
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +20 °C
Reinigung	Cleaner 2000
Ablüftzeit (min.)*	10
Empfohlene Holzfeuchte	8 - 12 %
Kleboffmenge / Klebstoffauftrag	Pinzel / Spachtel
Verbrauch*	300 g/m ²
Empfohlener Pressdruck	6 kg/cm ²
GISCODE	S1

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert