


Top AS-330

Unterdachbahn, standard

Produktvorteile

- ▶ alterungs- und verrottungsfest
- ▶ 3 Monate Freibewitterungszeit
- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft
- ▶ UV-Beständigkeit
- ▶ einfache Verarbeitung



Top AS-330 / Datenblatt

Anwendung

- ▶ für Unterdächer mit normaler sowie erhöhter Beanspruchung nach SIA 232/1:2011
- ▶ zur Auflage direkt auf Holzschalung, Weichfaserplatten oder Wärmedämmung bei Zwischen- und Aufsparren-Dämmsystemen sowie für den Einsatz im Vordachbereich



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 7845



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 7845

Technische Daten

Basis	Strukturiertes Polypropylen	
U-Wert*	140	
Widerstand gegen Luftdurchgang (m ³ /m ² *h*50 Pa)*	0.01	
Reissfestigkeit längs (N)	325	EN 13859-1/EN 12311-1
SD-Wert (m)*	0.12	EN ISO 12572
Wasserdichtheit	W1	EN 1928-A
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +80 °C	
Temp. Beständigkeit kurzfristig	+100 °C	
Brandkennziffer	5.2	TÜV SÜD
VKF-Zulassung	32675	
Brandverhaltensgruppe	RF2	
Dehnung bei Höchstzugkraft in Querrichtung (%)	60	EN 13859-1/EN 12311-1
Dehnung bei Höchstzugkraft in Längsrichtung (%)	45	EN 13859-1/EN 12311-1
Reissfestigkeit quer (N)	250	EN 13859-1/EN 12311-1
Weiterreissfestigkeit längs (N)*	200	EN 13859-1/EN 12310-1
Flächengewicht (g/m ²)*	205	
Dicke (mm)	0.90	
Masshaltigkeit	< 1 %	
Mittelschicht	Spezialmembrane aus hochelastischem TPU	
Mindestdachneigung	15 °	
Freibewitterungszeit mit UV-Belastung	3 Monate	
Kaltbiegeverhalten (°C)	40	EN 1109

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert



Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe
7845.8740.00	Breite 1'500 mm, grün Rolle 50 m (75 m ²)	 grün
7845.8760.00	Breite 3'000 mm, grün Rolle 50 m (150 m ²)	 grün

Top AS-330 / Datenblatt