


Polyflex 466

Premium-Montageklebstoff, schnellhaftend

Produktvorteile

- universell einsetzbar
- sehr hohe Anfangshaftung
- lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- temperaturbeständig
- nach Durchhärtung schleifbar und anstrichverträglich nach DIN 52452
- verträglich mit EPS/XPS sowie mit Kunst- und Naturstein
- erfüllt die Anforderungen von EC1 und eco 1



Polyflex 466 / Datenblatt

Anwendung

- zur schnellen und haftstarken Verklebung diverser Materialien ohne zusätzliche Montagehilfe im Innen- und Aussenbereich sowie im Carrosserie- und Industriebau
- geeignet für die Verklebung von Fensterbänken, Zierleisten, Schweller, Wärmedämmplatten und weiterer Materialien, bei welchen eine sehr hohe Anfangshaftung gefordert ist



GYSO-Tipp

Zur Erreichung der geforderten Klebstoffmenge ist die mitgelieferte V-Düse einzusetzen



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 0510



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 0510

Technische Daten

Basis	Hybrid-Polymer	
Shore A Härte*	60	DIN 53505
Innere Festigkeit nach Durchhärtung	0.037	
Innere Festigkeit nach Montage	0.003	
Bruchdehnung (%)*	100	ISO 37
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +100 °C	
Temp. Beständigkeit kurzfristig	bis max. +180 °C (ca. 30 Min.)	
Scherfestigkeit bei 23° C (N/mm ²)	3.3	DIN 53283 / ASTM D1002
Reissfestigkeit (N)	3.8	DIN 53504 / ISO 37
Dehnspannung bei 25 % E-Modul (N/mm ²)*	6	DIN 53504 / ISO 37
Zugfestigkeit (N/mm ²)*	3.0	DIN 53504 / ISO 37
Weiterreissfestigkeit (N)*	10	DIN 53504 / ISO 37
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	1.50	
Konsistenz	standfest	
Durchhärtungsgeschwindigkeit (mm/24 h)*	2	20 °C / 50 % RLF
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C	
Hautbildung (min.)*	15	20 °C / 50 % RLF

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert