

Metallkleber 2K EP

2K Epoxidharzklebstoff mit Glaspartikeln

Produktvorteile

- ▶ Kontrolle der Klebschichtdicke durch Glasperlen
- ▶ exzellente Haftung auf diversen Werkstoffen
- ▶ schlagzähmodifiziert mit exzellenter Crashfestigkeit
- ▶ sehr gute Dauerbelastbarkeit
- ▶ lange Offenzeit von ca. 60 min.
- ▶ schnelle Handlingsfestigkeit
- ▶ durchschweisbar
- ▶ sehr guter Korrosionsschutz
- ▶ keine flüchtigen Bestandteile



Metallkleber 2K EP / Datenblatt

Anwendung

- ▶ zur Instandsetzung von Anbauteilen wie z.B. Kotflügeln, Dächern, Türen oder Seitenwänden
- ▶ kann sowohl als reine Klebung als auch im Klebniet- oder Klebschweisverfahren eingesetzt werden



GYSO-Tipp

Um eine optimale Mischung des Materials zu gewährleisten, empfiehlt sich vor jeder Verklebung die Kartusche um 2 cm auszudrücken.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1388



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1388

Technische Daten

Basis	Epoxidharz	
Konsistenz	pastös, standfest	
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	1.08	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C	
Offene Zeit (min.)*	60	+23 °C / 50 % RLF
Händlingsfestigkeit (h)*	4	
Temp. Beständigkeit	-30 °C bis +130 °C	
Temp. Beständigkeit kurzfristig	+230 °C (ausgehärtet)	
Bruchdehnung (%)*	3	ASTM D-638
Shore-Härte D*	80	ASTM D-2240
Endfestigkeit (d)	1	+23 °C / 50 % RLF
Dehnspannung bei 100 % - E-Modul (N/mm ²)*	2550	ASTM D-638
Zugfestigkeit (N/mm ²)*	30	ASTM D-638

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe		Haltbarkeit (Tage)*
1388.7995.25	Patrone 195 ml, schwarz Karton à 12 Patronen	●	schwarz	720
1388.7995.20	Patrone 195 ml, schwarz Karton à 12 Patronen	●	schwarz	720

* siehe Datumsangabe