Geistlich
Klebstoffe Colles Colla

LOCTITE HB S309 PURBOND

Offene Zeit 30 Min.

Produktvorteile

- Bauaufsichtliche Zulassung: Z-9.1-765
- sehr einfacher Auftrag
- Wasserbeständigkeit D4
- offene Zeit 30 Minuten
- Wärmebeständigkeit ca. +150 °C





Anwendung

- zur Herstellung von Brettschichtholz und Keilverzinkverklebungen
- speziell geeignet zur Herstellung von tragenden Holzbauteilen

Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1519

01.09.2026

Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1519

Technische Daten

Basis	Isocyanatprepolymer	
Konsistenz	flüssig, streichfähig	
Viskosität (mPa*s)*	24000	Brookfield
Feststoffanteil*	100 %	
Empfohlene Holzfeuchte	8 % bis 15 %	
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +30 °C	
Klebstoffmenge / Klebstoffauftrag	150 g/m^2 bis 200 g/m^2	
Lagertemperatur	+15 °C bis +25 °C	
Empfohlener Pressdruck	0.6 N/mm^2 bis 1 N/mm^2	
Offene Zeit (min.)*	30	
Wärmebeständigkeit	+ 150 °C	EN 14257
Wasserbeständigkeit	D4	EN 204-D4
Baustoffklasse	B1	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
1519.9533.14	Beutel 600 ml Karton à 12 Beutel	beige	720
1519.9533.09	Fass à 50 kg		360

* siehe Datumsangabe

GYSO AG
Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA
Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch