OTTOCOLL S 81

Premium 2K Silikon für das geklebte Fenster

Produktvorteile

- geruchsarm
- sichere Verarbeitung
- schnelle und prozesssichere Aushärtung in definierter Zeit
- hohe innere Festigkeit
- hohe Dehn- und Spannungswerte
- verträglich mit PVB-Folien nach ift Richtlinie DI-02/1



Anwendung

- für das Kleben und Dichten von Fenstern – Direktverglasung
- für das Kleben von Isolierglaseinheiten in Fensterflügeln (PVC, Holz, Alu)
- geeignet zur Herstellung von Fenstern nach Standard RC 2 oder RC 3 gemäss DIN EN 1627

GYSO-Tipp

Vor der Verarbeitung mit Isolierglaseinheiten ist die Sekundärrandverbund-Verträglichkeitsliste zu beachten.

Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1650

Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1650

Technische Daten

Konsistenz	pastös, standfest	
Mischverhältnis nach Volumen	10:1	
Mischverhältnis nach Gewicht	10.6:1	
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	1.24	
Temp. Beständigkeit	-40 °C bis +150 °C	
Bruchdehnung (%)*	200	ISO 37, S3A
Shore A Härte*	45	EN ISO 868
Dehnspannung bei 100 % - E-Modul (N/mm²)*	1	ISO 37, S3A
Zugfestigkeit (N/mm²)*	2.5	ISO 37, S3A

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
1650.0280.00	2K Koaxial-Kar. 280ml, schwarz Karton à 12 Patronen	● schwarz	270
1650.0850.00	2K BlueLine Kart.490ml,schwarz Karton à 8 Patronen	● schwarz	360
1650.0850.10	2K BlueLine Kart. 490ml, grau Karton à 8 Patronen	● grau	360
1650.1680.99	Basiskomponente A, weiss C01 Fass à 262 kg (200 l)	○ weiss	270
1650.1780.10	Komp. B, S-CA 2080, grau Hobbock à 24,6 kg (20 l)	● schwarz	270
1650.1780.20	Komp. B, S-CA 2030, schwarz Hobbock à 24,8 kg (20 l)	● schwarz	270
1650.1780.99	Basiskomponente A, weiss C01 Hobbok à 26,2 kg (20 l)	○ weiss	270

* siehe Datumsangabe

GYSO AG
Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA
Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch