

POLYSIL 1K- SPRITZSPACHTEL

Für Kunststoffe

Produktvorteile

- ▶ kein Beflammen, Tempern oder Anschleifen nötig
- ▶ einfache Verarbeitung
- ▶ sehr hohe Füllkraft
- ▶ schnelle Trocknung
- ▶ gute Haftung
- ▶ leicht schleifbar



Anwendung

- ▶ zum Auffüllen von Unebenheiten, starken Schleifspuren sowie grob vorgearbeiteten Reparaturstellen.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 6031



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 6031

Technische Daten

Viskosität	200 s / 6mm / 20 °C
Verdünnung	0 - 20%
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)*	1.2
Trocknungszeit Staubtrocken (min.)*	20 - 25 bei 20 °C
Düsenöffnung (mm)	1.2 - 2.5
Ofen Trocknung*	30 min. bei 60 °C
Schleifbar (min.)	420
Endfestigkeit (d)	1

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
6031.0100.10	Dose 1 kg Karton à 6 Dosen (N1117)	○	360

* siehe Datumsangabe

POLYSIL 1K-SPRITZSPACHTEL / Datenblatt