# Pistolet MAXI

1K PU-Pistolenschaum mit hoher Ergiebigkeit

## Produktvorteile

- verrottungsfest
- sehr hohe Ergiebigkeit
- Verarbeitung bei tiefen Temperaturen möglich
- schneidbar nach ca. 40 Min.
- lange Haltbarkeit
- hohe Schall- und Wärmedämmeigenschaften
- sehr emissionsarm – EC1 PLUS




## Anwendung

- zum Füllen, Isolieren und Dämmen von Anschlussfugen bei Türzargen, Fensterfutter, Rollladenkästen sowie zum Ausschäumen von Mauer- und Deckendurchbrüchen, Fugen und weiteren Hohlräumen

## GYSO-Tipp

Einkomponenten-PU-Schaum benötigt zur Aushärtung ausreichend Feuchtigkeit. Trockene und saugfähige Untergründe vor dem Ausschäumen mittels Zerstäuber gut anfeuchten.

Weitere Produkt Informationen
**Gr.-Nr. 6480**

Weitere Produkt Informationen
**Gr.-Nr. 6480**

# Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| **Basis** | Polyurethan-Präpolymer mit Treibmittel | |
| **Konsistenz** | mittel-fein | |
| **Raumgewicht (freigeschäumt)*** | ca. 17 kg/m$^3$ | |
| **Verarbeitungstemperatur** | -5 °C bis +30 °C | |
| **Ausbeute freigeschäumt*** | 60 Liter | |
| **Klebefrei (min.)*** | 9 | |
| **Schneidbar (min.)*** | 40 | |
| **Volle Belastbarkeit (h)** | 6 | |
| **Temp. Beständigkeit** | -40 °C bis +80 °C | |
| **Temp. Beständigkeit kurzfristig** | bis +100 °C | |
| **Wärmeleitfähigkeit (λ)** | 0.038 W/m*K | |
| **Zugfestigkeit (N/mm$^2$)*** | 1.8 | |
| **Brandklassifizierung** | E | |
| **Baustoffklasse** | B2 | DIN 4102-1 |
| **EMICODE** | EC 1 PLUS | |

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

# Artikel

| Art Nr. | Dimension | Farbe | Haltbarkeit (Tage)* |
|---|---|---|---|
| 6480.1020.10 | Dose 800 ml<br>Karton à 12 Dosen | ◯ | 540 |

* siehe Datumsangabe



**GYSO AG**
Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

**GYSO SA**
Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch