SL C510 PRO

Spachtelmasse, selbstnivellierend und pumpfähig

Produktvorteile

- guter Verlauf in dünnen Schichten
- fliess- und pumpfähig
- erhöhte Festigkeit
- für Schichtdicken 1–20 mm (gestreckt)
- begehbar nach ca. 2–3 Std.
- verlegereif nach ca. 24 Std.



Anwendung

- zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren im Innenbereich
- zur Untergrundvorbereitung vor Parkett- und Bodenbelagsarbeiten sowie für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten

GYSO-Tipp

Bei einer Schichtdicke von 10–20 mm muss die Masse mit Sand der Körnung 0-4 mm gestreckt werden.

Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 9180

Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 9180

Technische Daten

Basis	Zement, kunstharzvergütet
Mischverhältnis nach Gewicht	5,5 l Wasser auf 25 kg Pulver
Verarbeitungstemperatur Umgebung	+18° C bis +25° C
Verarbeitungstemperatur Untergrund	min. + 15° C
Lagertemperatur	Trocken lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.
Verbrauch*	1,5 kg/m2 pro 1 mm Schichtdicke
EMICODE	EC 1 PLUS
GISCODE	ZP 1 - Chromatarm gemäß EU-VO 1907/2006 (REACH)

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
9180.1510.20	Sack à 25 kg Palette 42 Säcke (1'050 kg)	◯ grau	180

* siehe Datumsangabe

GYSO AG
Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA
Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch