


Contacoll

Kontaktklebstoff, schnellhärtend

Produktvorteile

- ▶ sehr kurze Abluftzeit
- ▶ hervorragende Anfangshaftung
- ▶ sehr hohe Endfestigkeit
- ▶ sehr hohe Wärmebeständigkeit
- ▶ lange Lagerfähigkeit



Contacoll / Datenblatt

Anwendung

- ▶ für die Verklebung von Holzwerkstoffen mit Schichtstoffplatten, Metall, Glas, Keramik, usw.
- ▶ zur Befestigung von Umleimern, das Furnieren von Kanten, Rundungen und Kombinationsklebungen von Leder, Gummi, Filz, Kork und Schaumstoffen usw. (ausgenommen Polystyrolschäume wie Styropor) im Innenbereich



GYSO-Tipp

Zu verklebende Teile können frühestens zusammengefügt werden, wenn beim Betupfen des Einstrichs mit den Fingern kein Klebstoff mehr haften bleibt (Fingertest).



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 9270



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 9270

Technische Daten

Basis	Polychloroprene
Konsistenz	streichfähig, fliessend
Empfohlene Holzfeuchte	8 - 12 %
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	0.9
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +20 °C
Klebstoffmenge / Klebstoffauftrag	Pinzel / Spachtel
Empfohlener Pressdruck	6 kg/cm²
Reinigung	Cleaner 2000
Ablüftzeit (min.)*	10
Verbrauch*	300 g/m²
GISCODE	S1

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
9270.1450.05	Kanne à 4,5 kg Palette 84 Kannen (378 kg)	○ beige	360

* siehe Datumsangabe

Contacoll / Datenblatt