

Miranit 8526 (sc 9780)

Kontaktklebstoff wärmefest

Produktvorteile

- ▶ beständig gegen hohe Temperaturen bis +100 °C
- ▶ geringe Geruchsbelästigung
- ▶ kurze Fixierzeit
- ▶ gute Haftung auch bei niedrigen Temperaturen



Anwendung

- ▶ klebt saugende und nichtsaugende Untergründe
- ▶ ideal für Reparaturarbeiten
- ▶ für viele Metallarten geeignet



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1210

Miranit 8526 (sc 9780) / Datenblatt



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1210

Technische Daten

Basis	Polychloropren	
Viskosität (mPa*s)*	3000	
Empfohlene Holzfeuchte	6 % bis 12 %	
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	0.88	
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +35 °C	
Lagertemperatur	+15 °C bis +25°C	
Ablüftzeit (min.)*	5-10	
Verbrauch*	150 – 250 g/m² pro Seite, je nach Saugfähigkeit der Materialien	
Offene Zeit (min.)*	15	bei +20 °C
Temp. Beständigkeit	-20 °C bis +100 °C	
Wärmebeständigkeit	-20 °C bis +100 °C	

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
1210.8526.02	Kessel à 4,4 kg	○	1080

* siehe Datumsangabe

Miranit 8526 (sc 9780) / Datenblatt