

Contact Universal

Universeller Kontaktklebstoff

Produktvorteile

- ▶ sehr lange offene Zeit
- ▶ zu verklebende Teile haften sofort
- ▶ einfaches auftragen durch Pinsel, Spachtel, usw



Contact Universal / Datenblatt

Anwendung

- ▶ klebt saugende und nichtsaugende Untergründe
- ▶ für viele Gummiarten geeignet
- ▶ ideal für Reparaturarbeiten



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1260



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 1260

Technische Daten

Basis	Polychloroprene
Konsistenz	Flüssig
Viskosität (mPa*s)*	3400
Feststoffanteil*	24 %
Empfohlene Holzfeuchte	6 % bis 12 %
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	0.83
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +35 °C (geliert unter +10 °C)
Lagertemperatur	+15 °C bis +25 °C
Empfohlener Pressdruck	3 kg/ cm²
Pressdauer*	5 min
Ablüftzeit (min.)*	20
Verbrauch*	150 bis 200 /m² (pro Seite)
Offene Zeit (min.)*	150
Temp. Beständigkeit	-30 °C bis +70 °C
Weiterverarbeitung (min.)	180
Endfestigkeit (d)	1

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
1260.8502.01	Dose à 1,7 kg Karton à 5 Dosen	○	1080
1260.8502.04	Kessel à 4,25 kg	○	1080
1260.8502.50	Tube à 120 g Karton à 10 Tuben	○	1080
1260.8502.51	Tube à 42 g Karton à 10 Tuben	○	1080
1260.8502.52	Dose à 425 g Karton à 6 Dosen	○	1080
1260.8502.54	Dose à 850 g Karton à 6 Dosen	○	1080

* siehe Datumsangabe