

Contact Universal

Technisches Datenblatt

Produkt

Einkomponentiger, universeller Kontaktklebstoff. Lange offene Zeit, sehr gute Altersbeständigkeit, nicht weichmacherbeständig, lösungsmittelhaltig.

Anwendungsbereich

Für die Verklebung von Leder, Gummi, Textilien, Papier, Holz, Glas, Porzellan, Metall, Bakelit usw.
Nicht geeignet für Kupfer und seine Legierungen, Polystyrolschaumplatten sowie für Weich-PVC, Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluorethylen (Teflon).

Verarbeitung

Der Leimauftrag erfolgt auf beiden Seiten, mit Pinsel oder Spachtel. Bei rauen Schnittkanten, wenn notwendig 2-facher Auftrag. Teile innerhalb der offenen Zeit zusammenfügen und pressen.

Werkzeuge

Pinsel oder Spachtel

Folgearbeiten

Nach circa 2 bis 3 Stunden je nach Konstruktion und Arbeitsbedingungen.

Reinigung: Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lösemittel reinigen, während der offenen Zeit können die Resten leicht entfernt werden.

Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Vorbehandlung Klebeflächen

Die Klebeflächen müssen eben, sauber, staubfrei und fettfrei sein.

Technische Daten

Basis	Polychloroprene
Konsistenz	Flüssig
Viskosität (mPa*s)*	3400
Feststoffanteil*	24 %
Empfohlene Holzfeuchte	6 % bis 12 %
Spezifisches Gewicht (g/cm³)*	0.83
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +35 °C (geliert unter +10 °C)
Lagertemperatur	+15 °C bis +25 °C
Empfohlener Pressdruck	3 kg/ cm²
Pressdauer*	5 min
Ablüftzeit (min.)*	20
Verbrauch*	150 bis 200 /m² (pro Seite)
Offene Zeit (min.)*	150
Temp. Beständigkeit	-30 °C bis +70 °C
Weiterverarbeitung (min.)	180
Endfestigkeit (d)	1

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Besonderes

Verfärbungen:

Gerbstofffreie Hölzer können durch Kontakt mit Eisen sich dunkel verfärben.

Lagerung:

In dicht verschlossenen Originalgebinden bei + 15 °C bis + 25 °C trocken lagern. Vor Frost schützen.

Sicherheitshinweise

Alle Informationen zu Sicherheit und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.

GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA

Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

www.gyso.ch

Seite 3 von 3

14.09.2026