Miranit 8026 Spray

Technisches Datenblatt

Produkt

Universeller Sprühklebstoff für wahlweise - dauerhafte, korrigierbare oder wieder ablösbare Flächenverklebungen.
Sehr glattes Klebstoffbett, zieht nicht in die Fasern ein, korrigierbar und behält die Haftung

Anwendungsbereich

Klebt schnell und sauber saugende- und nicht saugende Materialien untereinander wie z.B. Papier, Textilien, Schaumstoff, Holz, Blech, Glas, Gewebe usw.
Geeignet für den Innenausbau, Fahrzeugbau, Dreidimensionaler Formbau.

Verarbeitung

Die Klebeflächen müssen eben, sauber, staubfrei und fettfrei sein.

Folgearbeiten

Reinigung:
Nach beendigter Arbeit Dose mit Ventil nach unten halten und sprühen, bis nur noch Gas austritt.
Rückstände mit Reiniger Miranit 9797 reinigen.

Auftragsart

Sprühabstand zur Oberfläche ca. 10-15 cm einseitig oder beidseitig den Sprühkopf senkrecht zur zu besprühenden Oberfläche halten.

1. Dauerhaft:
Beidseitig kreuzweise im Abstand von ca. 10-15 cm aufsprühen und mind. 1 Minuten Ablüften lassen. Teile exakt einpassen und kurz aber kräftig anpressen mit einer Anpressrolle.

2. Korrigierbar:
Einseitig im Abstand von ca. 10-15 cm aufsprühen und 1 Minute Ablüften. Die Position ist bis zu 5 Minuten korrigierbar, danach wird die Verklebung dauerhaft. Endfestigkeit je nach Material nach spätestens 24 Stunden. Eine der beiden Klebeflächen muss saugfähig sein.

3. Ablösbar:
Einseitig im Abstand von ca. 13 cm auf die wieder abzulösende Fläche aufsprühen und 2 Minuten Ablüften lassen.

Technische Daten

Basis	Styrol Copolymer
Konsistenz	Nebel-Spray
Feststoffanteil*	33 %
Empfohlene Holzfeuchte	6 % bis 12 %
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +35 °C
Lagertemperatur	+15 °C bis +35 °C
Verbrauch*	9 m^2 pro Dose
Offene Zeit (min.)*	15

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Besonderes

Nicht geeignet für: Polystyrolschäume (Styropor®), PE, PP und PTFE, Furnierarbeiten, Buntmetalle, Weich-PVC, Kautschuksorten mit hohem Ölgehalt bzw. wandernden Weichmachern, Kunststoffe die durch Lösungsmittel zerstört werden.

Nur in gut belüftetem Raum verwenden.

Verfärbungen: Gerbstoffreiche Hölzer können durch Kontakt mit Eisen dunkel verfärben.

Sicherheitshinweise

Alle Informationen zu Sicherheit und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Anmerkung

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Datenblattes. Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.

GYSO AG
Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA
Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

www.gyso.ch