

TECHNIS C560 RAPID

Schnell abbindender Zementestrich

Produktvorteile

- ▶ schnell abbindend: nach ca. 3 Stunden begehbar
- ▶ früh belegbar
- ▶ lange Verarbeitungszeit von ca. 45 Minuten
- ▶ hohe Festigkeit
- ▶ schwundarm
- ▶ Fussbodenheizung bereits nach 3 Tagen aufheizbar



TECHNIS C560 RAPID / Datenblatt

Anwendung

- ▶ Randdämmstreifen stellen. 2.0–2.1 l kaltes Wasser pro 25-kg-Sack in ein sauberes Gefäß vorlegen und das Pulver mit einem Rührwerk zu einer erdfeuchten bis steifplastischen Masse anrühren.
- ▶ Mörtel mit der Schaufel verteilen, gut verdichten, mit der Richtlatte abziehen und mit dem Reibebrett abreiben. Anschliessend mit Estrichlegerglättkelle oder Glättmaschine glätten. Frischen Estrich vor Sonne, Zugluft, Regen und Frost schützen.



GYSO-Tipp

Nur so viel anmischen, wie in ca. 45 Minuten verarbeitet werden kann.



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 9165



Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 9165

Technische Daten

Basis	Zementärer Werk trockenmörtel
Mischverhältnis nach Volumen	2,0 l / 25 kg
Topfzeit*	max. 45 min
Druckfestigkeit (N/mm ²)*	65

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
9165.1525.00	Sack à 25 kg Palette 42 Säcke (1'050 kg)	○ grau	180

* siehe Datumsangabe

TECHNIS C560 RAPID / Datenblatt