Combi BASIC

PU-Schaum universal

Produktvorteile

- verrottungsfest
- sehr hohe Ausbeute
- schneidbar nach ca. 40 min
- lange Haltbarkeit
- hohe Schall- und Wärmedämmeigenschaften
- sehr emissionsarm – EC1 PLUS



Anwendung

- zum schall- und wärmedämmenden Abdichten und Isolieren von Türzargen, Fensterfutter, Rollladenkästen gegen und Ausschäumen von Mauer- und Deckendurchbrüchen, Fugen oder kleinen Hohlräumen usw.

GYSO-Tipp

PU-Schaumdosen sollten wenn immer möglich stehend gelagert werden.

Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 6490

Weitere Produkt Informationen
Gr.-Nr. 6490

Technische Daten

Basis	Polyurethan
Raumgewicht*	20 kg/m^3
Verarbeitungstemperatur Dose	+10 °C bis +30 °C
Verarbeitungstemperatur Umgebung	+0 °C bis +30 °C
Verarbeitungstemperatur Untergrund	+0 °C bis +30 °C
Ausbeute freigeschäumt*	41
Ausbeute fugengeschäumt*	33
Klebefrei (min.)*	10
Schneidbar (min.)*	40
Volle Durchhärtung (h)	24
Wasseraufnahme	≤ 1.0 kg/m^2
Temp. Beständigkeit	-50 °C bis +90 °C
Wärmeleitfähigkeit (λ)	0.036 W/(m*K)
Schalldämm-Mass RST;W (dB)	62
Zugfestigkeit (N/mm^2)*	1.4
EMICODE	EC 1 PLUS

* Hier handelt es sich um einen ca. Wert

Artikel

Art Nr.	Dimension	Farbe	Haltbarkeit (Tage)*
6490.1020.10	Dose 750 ml Karton à 12 Dosen	◯	360

* siehe Datumsangabe

GYSO AG
Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA
Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

www.gyso.ch