GYSO-Acrylic Tape 1690

Klebeband doppelseitig

Produkt

Hochleistungsfähiges Montageband aus elastischem, trägerlosem modifiziertem Acrylatklebstoff mit sehr starker Anfangshaftung. Speziell für Verklebungen auf Pulverlacke, Fahrzeuglacke sowie im Bereich von Kunststoffen geeignet. Zur dauerhaften Verklebung verschiedenster Materialien. Befestigungen von Verstärkungsprofilen, Deckblechen, Abdeckblenden, Schildern, Leisten, Blenden, Montage von Verkleidungen aus Kunststoff oder Metall im Fahrzeug- und Anlagebau usw.

Eigenschaften

Hohe Anfangsklebekraft, hochflexibel und daher optimal für enge Radien und Kurvenverklebungen. Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Alterung und UV-Strahlung, teilweise stabil gegenüber chemischen Verbindungen.

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Zur Vorbehandlung aller Untergründe wird **GYSO-Waschprimer 1600** empfohlen.



Montageband von der Rolle direkt auf den Untergrund aufkleben, mit Hartgummiroller gut anrollen, Lufteinschlüsse und Faltenbildung vermeiden.

Deckband abziehen, Verklebung vornehmen, wiederum gut anpressen oder anrollen.

Die volle Endfestigkeit wird nach ca. 24 Stunden erreicht.

Technische Daten

Klebstoff	modifizierter Acrylatkleber	
Temperaturbeständig	- 40° C bis + 120° C	
Scherfestigkeit bei + 20° C	5 N/100 mm^2	
Reissdehnung	> 600%	
Klebekraft auf Stahl	> 35 N/25 mm	10 min
	> 50 N/25 mm	24 Std.
Klebekraft auf Acryllack	> 30 N/25 mm	72 Std./90° Abzug
UV-Beständigkeit	sehr gut	

GYSO-Acrylic Tape 1690

Lieferform

Breite	Dicke	Rollen à	Karton à
12 mm	0.5 mm	33 m	6 Rollen
19 mm	0.5 mm	33 m	4 Rollen
25 mm	0.5 mm	33 m	3 Rollen
12 mm	0.9 mm	33 m	6 Rollen
19 mm	0.9 mm	33 m	4 Rollen
25 mm	0.9 mm	33 m	3 Rollen
12 mm	1.2 mm	33 m	6 Rollen
19 mm	1.2 mm	33 m	4 Rollen
25 mm	1.2 mm	33 m	3 Rollen
12 mm	1.6 mm	33 m	6 Rollen
19 mm	1.6 mm	33 m	4 Rollen
25 mm	1.6 mm	33 m	3 Rollen
12 mm	2.3 mm	16.50 m	6 Rollen
19 mm	2.3 mm	16.50 m	4 Rollen
25 mm	2.3 mm	16.50 m	3 Rollen

Farbe	dunkelgrau
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum (kühl und trocken)







.

Anmerkung
Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschließlich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neuste Ausgabe dieses Datenblattes.
Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehnen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet.

GYSO AG | CH-8302 Kloten
Steinackerstrasse 34
Tel. +41 43 255 55 55
info@gyso.ch
www.gyso.ch

GYSO AG | CH-3053 Münchenbuchsee