

Miratherm Primer 4342

Primaire pour le prétraitement des chants



Domaines d'application

Alaises bois et placages bois (essences exotiques et résineuses). Stratifiés tels que CPL et HPL après essais préalables.

Caractéristiques spéciales :

- Basse viscosité, pulvérisable
- Base aqueuse, dispersion à base de résine synthétique sans solvant
- Amélioration significative de l'adhérence des bois et des stratifiés difficiles à coller

Ne convient pas pour :

Plastiques tels que ABS, PVC, etc.

Données du produit

Forme de livraison :

Liquide

Valeur pH :

Env. 8.5

Viscosité :

Env. 20 mPa·s (Brookfield, 20 rpm)

Emballage / No d'art. :

Bouteille de 500 g / 2042.4342.01

Données de traitement

Application :

Par éponge, pinceau, pistolet pulvérisateur

Procédé :

La quantité de primaire déposée doit être réduite au minimum, un grammage important n'augmente pas la qualité de collage, mais peut au contraire diminuer les valeurs d'adhérence et de thermorésistance plus faibles.

ATTENTION : Le collage des chants traités avec le Miratherm Primaire 4342 ne peut s'effectuer qu'avec des Hotmelts EVA. Les Hotmelts polyoléfines et polyuréthanes ne conviennent pas.

Remarques

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.

Données de traitement (partie 2)

Consommation :

20 à 30 g/m²

Temps d'aération :

Au moins 1 heure

Conditions d'application

Surface d'encollage : Les surfaces doivent être planes, propres, exemptes de poussières et d'huile

Nettoyage :

A l'eau tiède, tant que le primer n'est pas sèche.

Sécurité et environnement

Mesures préventives :

Les mesures de prudence habituelles en cas de manipulation de produits chimiques doivent être observées.

Élimination des emballages :

Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent ensuite être recyclés après nettoyage adéquat.

Élimination des colles :

De petites quantités peuvent être mises au rebut avec les ordures ménagères. Peut être incinéré avec les ordures ménagères à condition de respecter les prescriptions techniques nécessaires et après concertation avec la voirie et les autorités compétentes.

Code de déchets :

08 04 10 - déchets de colles et mastics ne contenant ni solvant ni autres substances dangereuses.

Stockage

Dans des récipients d'origine hermétiquement clos, dans un endroit sec de +15 à +25 °C. Protéger du gel. Remuer avant emploi. Veuillez observer la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

Lieu du donneur d'information

Notre service technique se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement.

Date d'établissement

01.12.16 - remplace toutes les éditions précédentes