GYSO-Mastic AS 920

Produit
Masse d'étanchéité à plasticité permanente, pour le montage et l'étanchement ultérieurs de pare-brise, vitres arrière et latérales, ainsi que pour étancher feux arrière, boîtes de phares, etc.

Caractéristiques
Plasticité permanente, résiste au froid, aux UV et à la chaleur, bonne adhérence sur verre, métal, aluminium, zinc, cuivre, métaux thermopoudrés, caoutchouc, GFK, PVC, etc. Peut être nettoyé par auto-tamponnement, ne se désagrège pas.



Application
Le support doit être ferme, sec, exempt de poussière, huile et graisse.

Sur les profils en caoutchouc, il faut enlever toute trace de produit de démoulage.

Faire pénétrer la masse d'étanchéité à saturation dans le joint avec un pistolet manuel ou pneumatique muni d'une buse spéciale, entre caoutchouc-verre et caoutchouc-métal.

Le matériel superflu peut être enlevé après peu de temps par auto-tamponnement.

Attention : ne peut pas être peint, n'adhére pas sur Teflon, polyéthylène ni polypropylène.

Données techniques

Base	élastomère synthétique	
Consistance	pâteuse, ferme	
Température d'application	-5 °C à +35 °C	
Temps ouvert	env. 3 h	(20 °C; 50 % HRA)
Poids spécifique	1,4 g / cm^3	
Résistance à la température	-30 °C à +100 °C	

GYSO-Mastic AS 920

Conditionnement

Emballage	cartouche de 310 ml	carton de 12 cartouches
Couleur	noir	
Conservation	24 mois dès la date de production (au frais et au sec)	



Mise en garde

Contient des solvants. Observer les indications figurant sur l'emballage et dans la fiche de données de sécurité.

Remarques

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.
La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.

GYSO SA | CH-1023 Crissier
Chemin du Closalet 20
Tél. +41 21 637 70 90
crissier@gyso.ch
www.gyso.ch

GYSO AG | CH-8302 Kloten