

# GYSO-Bande d'étanchéité G-410

## Produit

Bande en mousse PVC élastique, à pores fermés, autocollante, supporte bien le perçage en travers, grise.

## Caractéristiques

Élastique, à pores fermés, autocollante, avec partie collante libre pour un montage rapide (économie de temps env. 10 %), forte colle, permet l'application en courbes, supporte aisément le perçage et le vissage en travers, très bonne force de retrait, résistante aux champignons, aux acides et bases faibles, stable aux intempéries et aux UV, ne se désagrège pas. Peut être scellée avec les masses d'étanchéité usuelles.

## Domaines d'application

Pour l'étanchement entre des parties fixées mécaniquement dans la construction métallique, de machines, d'appareils, de façades, de containers, de wagons, de ventilation, du bois et agencements d'intérieurs, contre l'eau, le bruit, la poussière, les courants d'air, le froid, la chaleur, etc.

## Application

Le support doit être ferme, sec, exempt de poussière, huile et graisse.

Coller la bande directement du rouleau sur le support. Le papier de protection posé sur la partie non autocollante de la bande empêche l'étirement et protège la bande des souillures, il peut être enlevé très facilement. Raccords bout à bout avec coupe en diagonale.

## Données techniques

|                                             |                            |                 |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Base                                        | mousse tendre PVC          |                 |
| Structure                                   | pores fermés               |                 |
| Poids volumétrique                          | env. 190 kg/m <sup>3</sup> |                 |
| Dureté Shore 00                             | env. 35                    |                 |
| Comportement d'étanchéité par compression à | 90 %                       | étanche à l'air |
|                                             | 60 %                       | étanche à l'eau |
| Résistance à la température                 | - 30 °C à + 70 °C          |                 |
| Résistance à la température à courte durée  | jusqu'à maximum + 95 °C    |                 |
| Température d'application                   | +5 °C à +40 °C             |                 |
| Allongement à la rupture                    | env. 95 %                  |                 |
| Classe de matériaux de construction         | B1                         | DIN 4102-01     |
| Groupe de réaction au feu                   | RF2 cr                     |                 |

# GYSO-Bande d'étanchéité G-410

## Conditionnement

En rouleaux dans les dimensions suivantes

| Largeur | Épaisseur | Rouleau | Carton |
|---------|-----------|---------|--------|
| 6 mm    | 1,5 mm    | 60 m    | 33 rlx |
| 9 mm    | 1,5 mm    | 60 m    | 22 rlx |
| 12 mm   | 1,5 mm    | 60 m    | 16 rlx |
| 15 mm   | 1,5 mm    | 60 m    | 13 rlx |
| 19 mm   | 1,5 mm    | 60 m    | 10 rlx |
| 25 mm   | 1,5 mm    | 60 m    | 8 rlx  |
| 30 mm   | 1,5 mm    | 60 m    | 6 rlx  |
|         |           |         |        |
| 6 mm    | 3,0 mm    | 30 m    | 33 rlx |
| 9 mm    | 3,0 mm    | 30 m    | 22 rlx |
| 12 mm   | 3,0 mm    | 30 m    | 16 rlx |
| 15 mm   | 3,0 mm    | 30 m    | 13 rlx |
| 19 mm   | 3,0 mm    | 30 m    | 10 rlx |
| 25 mm   | 3,0 mm    | 30 m    | 8 rlx  |
| 30 mm   | 3,0 mm    | 30 m    | 6 rlx  |
|         |           |         |        |
| 6 mm    | 4,5 mm    | 20 m    | 33 rlx |
| 9 mm    | 4,5 mm    | 20 m    | 22 rlx |
| 12 mm   | 4,5 mm    | 20 m    | 16 rlx |
| 15 mm   | 4,5 mm    | 20 m    | 13 rlx |
| 19 mm   | 4,5 mm    | 20 m    | 10 rlx |
| 25 mm   | 4,5 mm    | 20 m    | 8 rlx  |
| 30 mm   | 4,5 mm    | 20 m    | 6 rlx  |
|         |           |         |        |
| 9 mm    | 6,0 mm    | 15 m    | 22 rlx |
| 12 mm   | 6,0 mm    | 15 m    | 16 rlx |
| 15 mm   | 6,0 mm    | 15 m    | 13 rlx |
| 19 mm   | 6,0 mm    | 15 m    | 10 rlx |
| 25 mm   | 6,0 mm    | 15 m    | 8 rlx  |
| 30 mm   | 6,0 mm    | 15 m    | 6 rlx  |

Couleur gris

Conservation 12 mois dès la date de production  
(à l'abri de la poussière, au frais et au sec)

## Particularités

Partie collante libre pour montage rapide, gain de temps environ 10 %.  
Supporte aisément le perçage et le vissage.

## Remarques

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.