

Mirapur 9595 Turbo

Colle et masse de réparation PUR à deux composants
pour l'intérieur et l'extérieur



Domaines d'application

La solution idéale pour le colmatage et la réparation, par ex. de perçages effrités, le collage de différents matériaux en quelques minutes, ainsi que l'ancrage d'éléments de fixation.

Spécialement adaptée aux chevilles Hettinger pour la fixation de ferrures et d'éléments de jonction sur des panneaux de construction légère et panneaux alvéolaires. Il est possible de visser/dévisser à répétition sans que la colle ne se désagrège. Remplit et répare les trous de perçage effrités et s'utilise comme masse de réparation pour les matériaux dérivés du bois.

Caractéristiques spéciales

Simple d'utilisation grâce à la buse-mélangeur, prise extrêmement rapide (2 à 3 minutes), légèrement expansive, remplit les joints, peut être poncée et peinte.

Données du produit

Composition

prépolymère de polyuréthane

Couleur

beige

Viscosité

visqueuse

Emballage

seringue double de 25 ml,
incl. 3 buses-mélangeurs

No d'art.

1505.9595.18

Données du produit (suite)

Accessoires

buses-mélangeurs	8110.9906.21
Nettoyant 9797, flacon 1 litre	2423.9797.04
Nettoyant 9797, jerrycan 5 litres	2423.9797.05

Merci de consulter les fiches techniques des accessoires.

Données de traitement

Température d'application

+10 °C à + 30 °C

Application

Discontinue ou en cordon

Traitement

Retirer le capuchon, visser la buse-mélangeur, faire sortir env. 2 cm avant l'utilisation afin que les deux composants soient bien mélangés.

Coller : Après l'application de la colle, assembler les pièces dans un délai max. de 1 minute et presser pendant quelques minutes jusqu'à la prise.

Remplir / réparer : remplir la zone à réparer et continuer la réparation au bout de 2 à 3 minutes.

Temps de prise

env. 5 minutes (+23 °C / 55 % HRA)

Mode d'emploi

Prétraitement des surfaces à encoller

Les surfaces doivent être planes, propres, exemptes de poussière et de graisse.

Collage d'aluminium

Seulement sur des surfaces prétraitées chimiquement ou laquées (éloxées, phosphatées, chromées). Ne pas utiliser sur aluminium brut.

Humidité du bois

6 à 12 %

Nettoyage

Avec le Nettoyant 9797, tant que la colle n'est pas sèche. Mécaniquement à l'état sec.

Caractéristiques du joint de colle

Résistance à la température

-40 °C à +80 °C

Résistance à la chaleur

>5 N/mm² (EN 14257, WATT 91)

Résistance à l'eau

EN 204-D4

Mirapur 9595 Turbo

Consignes de sécurité

Mesures de précaution

Vous trouverez toutes les informations à propos de la sécurité et de l'élimination de ce produit dans la fiche de données de sécurité.

Stockage

Dans des récipients d'origine hermétiquement clos, dans un endroit sec, entre +15 °C à +25 °C. Protéger du gel. Veuillez observer la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

Lieu du donneur d'information

Notre service technique se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement.

Date d'établissement

08.04.22 - remplace toutes les éditions précédentes

Remarques

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.