



Stopaq® 2100

Pour l'étanchéité fiable
de passages de câbles et de conduites

- ▶ étanche à l'eau
- ▶ étanche au gaz
- ▶ insensible au gel
- ▶ plasticité permanente
- ▶ non toxique
- ▶ adhère sur supports humides

Étanchéité à l'eau et au gaz d'évidements et de traversées de murs
par des conduites d'eau ou de gaz ainsi que par un ou plusieurs
câbles électriques, téléphoniques, d'antenne ou de commande, etc.



Informations techniques

Produit

Masse d'étanchéité à plasticité permanente, pour l'étanchement à l'eau et au gaz des raccordements d'immeubles.

Caractéristiques

À plasticité permanente, étanche à l'eau et au gaz, insensible au gel, **Stopaq 2100** adhère sur de nombreux supports et peut même s'appliquer sur un matériau mouillé. Avec l'étanchéité Stopaq, il est possible d'introduire d'autres câbles par la suite, et de reboucher les trous en résultant.

Application

Le support doit être ferme, exemple de poussière, d'huile et de graisse. Par température basse, il faut réchauffer le matériau avant son application, jusqu'à +35 °C au maximum.

Pour les traversées de câbles ou de conduites, colmater les interstices avec un profil en mousse que l'on fait glisser vers l'arrière sur au moins 10 cm à partir du bord avant de la traversée. Remplir l'espace restant à saturation avec Stopaq 2100, du bas vers le haut. L'espace entre le câble et la traversée doit être d'au moins 10 mm, et d'au plus 50 mm.

Assurer la protection mécanique avec Stopaq-Mortier E-473.

Données techniques


| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ▶ Base | produits de base non toxiques |
| ▶ Consistance | pâteuse |
| ▶ Poids spécifique | 1,20 g/cm ³ |
| ▶ Température d'application | +5 °C à +50 °C |

| | |
|-----------|------|
| ▶ Couleur | vert |
|-----------|------|



Versions

| | |
|--------------|-----------------|
| 1120.0770.70 | cartouche 330 g |
| 1120.0855.70 | cartouche 530 g |



GYSO SA

Chemin du Cloalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

www.gyso.ch