

GYSO-Strip 144

Produit

Bande caoutchouc-butyle autocollante double face, avec fil intégré pour éviter l'étirement.

Caractéristiques

Sans étirement, fort pouvoir collant, autovulcanisante, étanche à la vapeur. Adhère sur de nombreux supports tels que béton, maçonnerie, bois, métal, verre et divers synthétiques.

Domaines d'applications

Pour le collage étanche à la vapeur de matériaux isolants, feuilles pare-vapeur, barrière de vapeur ou autres feuilles en matière synthétique entre elles ou sur bois, béton, maçonnerie, métaux, matières synthétiques.

Comme collage et étanchement entre métaux, synthétiques, bois, etc. dans la construction d'appareils et conteneurs, dans la technique de la ventilation, du froid et de la climatisation.

Dans le secteur de la ferblanterie, pour l'étanchéité entre des assemblages de tôles repliées, rivetées ou vissées.

Application

Le support doit être lisse, stable, ferme, sec, exempt de poussière, huile et graisse. Sur supports poreux, il faut utiliser le GYSO-Primer K III ou GYSO-Primer 740 (respecter le temps de ventilation). Consommation environ 0,2 l/m².

Coller directement du rouleau sur le support, bien presser à l'aide d'un rouleau en caoutchouc dur. Enlever la feuille de protection, procéder au collage et presser à nouveau.

Données techniques

Support	garniture de fil
Colle	caoutchouc-butyle
Épaisseur	1,5 mm
Feuille de protection	papier silicone
Résistance à la température	-30 °C à +80 °C
Température d'application	+5 °C à +40 °C

GYSO-Strip 144

Conditionnement

En rouleaux de 25 m

Largeur

15 mm

Carton de

400 m

Couleur

noir

Conservation

24 mois dès la date de production
(au frais et au sec)

Particularités

Ne pas appliquer par une température inférieure à + 5 °C.

Excepté pour les joints de raccord de feuilles, ne convient pas pour un collage sans fixation mécanique (latte de bordure).

Remarque

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.