



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR


No groupe 1263

Contact Styropor

Colle de contact pour Styropor

Caractéristiques

- ▶ adhérence immédiate
- ▶ long temps ouvert
- ▶ le collage tient même à basse température



Application

- ▶ idéale pour Styropor, Styrofoam et Styrodur
- ▶ convient pour de nombreuses mousses
- ▶ colle supports absorbants ou non



Informations complémentaires sur le produit

Scanner le code QR

No groupe 1263

Spécifications techniques

Base	caoutchouc styrène-butadiène
Viscosité (mPa*s)*	10000
Teneur en corps solides*	42
Température de stockage	+15 °C à +25 °C
Température d'application	min. +5 °C
Temps de ventilation (min)*	20
Consommation*	150-200 g/m ²
Temps ouvert (min)*	60
Solidité finale (j)	1
Résistance à la température	-50 °C à +60 °C
Résistance à la température à court terme	+100 °C

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
1263.8508.01	boîte 750 g carton 6 boîtes	☐ jaune-transparent	CHF 25.50 Prix par boîte
1263.8508.51	tube 42 g carton 10 tubes	☐ jaune-transparent	CHF 6.90 Prix par tube