

Membracoll MS

Colle pour feuille MS-polymère, sans solvants

Caractéristiques

- ▶ large spectre d'adhérence
- ▶ long temps ouvert de 30 minutes
- ▶ bonne adhérence même sur supports rugueux



Application

- ▶ pour le collage étanche au vent et à la vapeur de bandes de raccord pour fenêtres, coupe-vent, etc.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1655

Membracoll MS / fiche produit



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1655

Données techniques

Base	MS-polymère	
Dureté Shore A*	25	DIN 53505
Allongement à la rupture (%)*	500	
Résistance à la température	-40 °C à +80 °C	
Contrainte d'allongement à 100 % - module de Young (N/mm²)*	0.65	
Groupe de réaction au feu	RF3cr	
Poids spécifique (g/cm³)*	1.40	
Consistance	pâteuse, ferme	
Vitesse de durcissement à cœur (mm/24 h)*	4	
Température d'application	+5 °C à +40 °C	
Formation de pellicule (min)*	30	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur		Prix
1655.0760.20	cartouche 290 ml, gris carton 12 cartouches		gris	
1655.0760.10	cartouche 290 ml, noir carton 12 cartouches		noir	
1655.0970.20	sachet 600 ml, gris carton 12 sachets		gris	
1655.0970.10	sachet 600 ml, noir carton 12 sachets		noir	