


HYTEC P510 RENORAPID

Couche de fond PU mono-composant, primaire et barrière d'humidité

Caractéristiques

- ▶ prête à l'emploi
- ▶ grande force d'adhérence
- ▶ forte action de renforcement
- ▶ peut s'utiliser sans sablage
- ▶ peut aussi s'utiliser sous les colles à parquet
- ▶ remplit les exigences EC1



HYTEC P510 RENORAPID / fiche produit

Application

- ▶ pour le renforcement de bordures de chapes friables et comme pont d'adhérence sur supports avec anciens restes de colle durcis bien adhérents
- ▶ convient pour bloquer les remontées d'humidité par capillarité ou l'humidité résiduelle jusqu'à max. 4,5 CM-% sur supports non chauffés, max. 3,0 CM-% sur supports chauffés, et résistant durablement à l'humidité



GYSO-Tipp

Le tableau sur les températures de point de rosée donné dans la fiche technique indique à quelle température de surface se forme de la condensation liée à la température de l'air et à son humidité relative.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 9177



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 9177

Données techniques

Base	polyuréthane	
Traitement ultérieur (min)	120	23 °C / 50 % HRA
GISCODE	RU1 - colles/apprêts polyuréthane sans solvants	
EMICODE	EC 1	
Poids spécifique (g/cm³)*	1.2	
Température d'application du support	min. +15 °C	
Température d'application de l'environnement	min. +18 °C	
Consistance	peut s'appliquer au rouleau ou au pinceau	
Première mise en charge (min)	120	23 °C / 50 % HRA
Consommation*	150 à 300 g/m²	

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Prix
9177.1510.80	jerrycan 11 kg palette 40 jerrycans (440 kg)	○	