


DOWSIL 896 PanelFix

Colle-silicone pour panneaux de façade

Caractéristiques

- ▶ très haute adhérence initiale
- ▶ large spectre d'adhérence
- ▶ à élasticité permanente
- ▶ résistance aux UV et aux intempéries
- ▶ haute résistance à la température
- ▶ groupe de réaction au feu RF2
- ▶ certifiée BBA
- ▶ à faible odeur
- ▶ très appropriée pour Minergie-ECO



Application

- ▶ pour le montage rapide, élastique et conforme au système de panneaux dans la construction de façades ventilées par l'arrière
- ▶ pour le collage de panneaux de façade en composites d'aluminium, céramique, HPL et bien d'autres matériaux



GYSO-Tipp

Pas besoin de poncer la sous-construction lors de la préparation. Méthodes de traitement préalable pour supports testés explicitement mentionnées dans la "liste de supports autorisés".



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1896

DOWSIL 896 PanelFix / fiche produit



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 1896

Données techniques

Base	silicone à base de durcisseur neutre	
Dureté Shore A*	46	
Allongement à la rupture (%)*	450	ISO 37
Résistance à la température	-50 °C à +150 °C	
Classification eco-bau	eco 1	
Groupe de réaction au feu	RF2	
Résistance à la déchirure (N)	1.0	
Poids spécifique à la livraison*	1.53	
Consistance	pâteuse, ferme	
Adhérence initiale	> 1400 Pa	
Température d'application	+5 °C à +40 °C	
Épaisseur de couche recommandée (mm)	3 mm	
Formation de pellicule (min)*	15	23 °C / 50 % HRA

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur		Prix
1896.0760.20	cartouche 310 ml, noir carton 12 cartouches	●	noir	
1896.0960.20	sachet 600 ml, noir carton 20 sachets	●	noir	

DOWSIL 896 PanelFix / fiche produit