


Silox H

Mastic de vitrier pour le scellement de feuillure

Caractéristiques

- ▶ résistant aux intempéries et aux UV
- ▶ à durcissement rapide, résistant
- ▶ sans solvants
- ▶ injectable depuis la cartouche
- ▶ compatible avec diverses étanchéités secondaires de verres isolants
- ▶ compatible avec les verres de sécurité feuilletés
- ▶ peut se peindre dans des applications conformes à la norme DIN 52452-4
- ▶ sans entretien
- ▶ adhérence universelle sur la plupart des peintures et lasures



Silox H / fiche produit

Application

- ▶ idéal pour la rénovation de fenêtres historiques en bois ou en acier
- ▶ idéal pour le scellement des vitrages simples dans des cadres en bois ou acier, ainsi que pour les verres isolants fins et sous vide.



GYSO-Tipp

Ne pas recouvrir de peinture ou de lasure à base d'eau.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 0026



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 0026

Données techniques

Base	résine siloxane modifiée
Consistance	pâteuse
Poids spécifique à la livraison*	1,2 g/cm ³
Température d'application	+5 °C à +40 °C
Température de stockage	entre +5 °C et +25 °C
Temps de formation de pellicule pulvérisée humide (min)*	30
Vitesse de durcissement à cœur (mm/24 h)*	3
Résistance à la température	env. -50 °C à +150 °C
Dureté Shore A*	40
Peut être peint	après 8 à 24 h

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur		Conservation (jours)*
0026.0310.10	cartouche 310 ml, blanc cassé carton 20 cartouches	○	blanc cassé	270
0026.0310.20	cartouche 310 ml, brun moyen carton 20 cartouches	○	brun moyen	270

* voir date indiquée