


Combi EcoFoam

Mousse PU à faible teneur en MDI

Caractéristiques

- ▶ faible teneur en monomères d'isocyanate
- ▶ aucune émission nocive pendant l'application
- ▶ s'applique sans pistolet à mousser — adaptateur fourni
- ▶ rendement élevé jusqu'à 28 l
- ▶ haute isolation thermique et acoustique
- ▶ imputrescible et résistante au vieillissement



Combi EcoFoam / fiche produit

Application

- ▶ pour l'étanchéité, l'isolation thermique et acoustique lors de la pose de cadres de fenêtres et de portes
- ▶ moussage de percements de murs et plafonds, joints, fissures et fentes
- ▶ remplissage et isolation de cavités entre murs et conduites



GYSO-Tipp

Secouer vigoureusement la bombe au moins 30 fois avant l'usage, visser l'adaptateur, puis mousser avec la soupape contre le bas.



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 6520



Informations complémentaires sur le produit
No groupe 6520

Données techniques

Base	polyuréthane
Température d'application de la boîte	+10 °C à +30 °C
Température d'application du support	+0 °C à +30 °C
Rendement moussé libre*	28 litres
Peut être découpé (min)*	40
Formation de pellicule (min)*	8
Résistance à la température	-40 °C à +90 °C
Durcissement complet	24 heures
Conductibilité thermique (λ)*	0.036 W/m*K
Indice d'isolation acoustique RST,W (dB)	60
Classification incendie	F

* Il s'agit ici d'une valeur approximative

Articles

No art.	Dimension	Couleur	Conservation (jours)*
6520.1020.00	boîte 700 ml carton 12 boîtes	○	360

* voir date indiquée

Combi EcoFoam / fiche produit